

Описание:

Безцветен лак , High solid, с повишена устойчивост на надраскване. Лакът се характеризира с:

- висока твърдост,
- устойчив на UV лъчи(непожълтява),
- устойчив на атмосферни влияния,
- устойчив на химикали,
- може да се нанася върху покрития на водна основа и на основата на разредител.

Нанасяне:

Смесете двата компонента, А+В, в съотношение: 2 обемни части от безцветният лак (А) и 1 обемна от втвърдителя (В), след това разбъркайте старателно. Нанесете сместа на две „ръце“ с бояджийски пистолет с дюза 1,3мм. , като изчаквате от 5 до 7 мин. За изпарение на разредителя между слоевете.

За усилване на гланца добавете до 7% от обема на компонент А от добавката **Top Gloss Additive**.

Техническа информация:

VOC 2004/42/IIВ(е)(840) max. 840g/l

Безцветен лак :

Срок на годност: 18 месеца Плътност (20°C): 0.97 – 0.99 g/cm³ Цвят: безцветен

Hardener 7530: стандарт, бърз

Срок на годност: 12 месеца Плътност (20°C): 0.97 – 0.99 g/cm³ Цвят: безцветен

Top Gloss Добавка за гланц :

Срок на годност: 24 месеца Плътност (20°C): 0.85 – 0.87 g/cm³ Цвят: безцветен

Пропорции на смесване

	Лак (А) Втвърдител (В) Добавка за гланц Top Gloss (C)	Обемни единици	Тегловни единици
		2 1 0 - 7% vol. on component A	100 50 0 - 6.1% wt. on component A

Вискозитет

	DIN cup 4mm at 20°C Ford cup 4mm at 20°C ISO cup 4mm at 20°C	16 - 18 s
		17 - 19 s
		31 - 36 s

Нанасяне

	Гравитачен бояджийски	игла		налягане	
		1.3 mm		Спазвайте изискванията на производителя на оборудването	
	Нанасяне	Брой слоеве	Време за изпарение		дебелина на сух слой
			Между слоевете	Преди затопляне	
		2	5 - 7 мин	10 мин	45 - 50 µm

Препоръчителни условия за нанасяне Температура: 18 - 22°C ; относителна влажност на въздуха 40 - 60%

Теоретичен разход 9 - 10 m²/l

Живот на сместа при 20°C до 2 ч.

Съхнене					
	Температура на повърхността	60°C	20°C		Пълна твърдост при 20°C
		Готов за полиране	Да се пази от прах	Готов за полиране	
	Втвърдител				
	стандарт	30 мин	6 - 7 ч	10 - 11 ч	5 – 7 дни
	бърз	20 мин	4 - 5 ч	8 - 9 ч	
	Бележка: да се изчака 1 час преди да се полира лак, който е съхнал на 60°C.				
	IR съхнене	10 мин. след нанасяне на последният слой Следвайте указанията на производителя на оборудването.			

Внимание!

Оставете продукта да достигне препоръчителната температура за нанасяне по естествен път (избягвайте бързо нагряване/охлаждане). Не се препоръчва нанасянето на продукта при температура под 18°C. Ниската температура на нанасяне променя характеристиките на покритието (увеличено отворено време, по-голяма структура, по-дълго време на втвърдяване). Преди нанасяне температурата на сместа, температурата в бояджийното отделение и температурата на обекта, трябва да бъдат приблизително еднакви – около 20°C.

Съхранение и Транспортиране:

Да се съхранява в оригинални, затворени опаковки, на хладно, далеч от източници на топлина и директни слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване. Препоръчителна температура на съхранение: +10 до +30°C.